

AG-COLL D3 DW

OBLAST POUŽITÍ

AG-COLL D3 DW je jednosložková nízkoviskózní vodní PVAc disperze s vynikající sprejovatelností. Speciálně vyvinuté pro automatické kolíkovací stroje. Při profesionálním zpracování splňuje požadavky DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D3 na lepení dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|---|
| Barva: | bílá |
| Viskozita: (Brookfield) | 1 200 ± 200 mPas (závislé na teplotě, množství a podkladu) |
| pH: | 4,5 – 5,0 |
| Hustota: | 1,02 g/cm ³ |

DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

| | |
|--|--------------------------------|
| Aplikace: | automatické kolíkovací stroje |
| Aplikační teplota prostředí, lepidla a materiálu: | 18 – 22 °C |
| Vlhkost dřeva: | 8 – 10 % |
| Otevřený čas při 20 °C: | cca 10 min (při 55 % vlhkosti) |
| Finální čas vytvrzení: | 24 hod |

Produkt je od výroby připraven k použití. Následné přidávání vody nebo jiných substancí, může změnit charakteristiku lepidla a snížit kvalitu lepeného spoje.

Struktura lepeného materiálu a aplikační podmínky ovlivňují lepení, z toho důvodu je vhodné provést vlastní zkoušky. Nedodržení podmínek skladování a zpracování negativně ovlivňuje výsledky lepení. Produkt musí být rovnoměrně nanesen na čistý povrch, zbavený prachu, mastnoty a oleje. Množství lepidla závisí na materiálu a lepeného povrchu. Lepení se musí uskutečnit v rámci otevřeného času. Otevřený čas závisí na množství lepidla, teplotě, typu a kvalitě lepeného materiálu.

ČIŠTĚNÍ

Nezaschlé lepidlo očistit teplou vodou ihned po použití. K zabránění nežádoucího usazování lepidla na povrchu strojů aplikátorů a součástí strojů doporučujeme AGGLU separační pastu, k odstranění zbytků zaschlého lepidla lze použít AG-CLEAN PVAc.

SKLADOVÁNÍ

| | |
|--|--|
| Doba skladování: | 3 měsíce |
| Optimální teplota a vlhkost skladování: | 15 - 20 °C (max. 25 °C), vlhkost max. 50 % |

Doba uskladnění se vztahuje na produkty v originálních, nepoškozených a dobře uzavřených obalech skladovaných podle uvedených podmínek v krytých skladech, chráněných před sluncem, deštěm a mrazem mimo dosah zdroje tepla. Po odběru lepidla je obal třeba opět důkladně uzavřít. Před použitím dobře promíchejte minimálně 5 minut.

BALENÍ

30 kg

BEZPEČNOST

Další upozornění k manipulaci, transportu a odstraňování jsou uvedeny v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Informace uvedené v tomto technickém listě se opírají o naše praktické zkušenosti a výsledky laboratorních testů. Protože nemůžeme zohlednit všechny možnosti případného použití, jsou nezávazné. Údaje nepředstavují ani garanci kvality, ani ubezpečení vlastností. Z těchto údajů a též z našeho bezplatného technického poradenského servisu nemohou být vyvoděny žádné právní nároky. Hodnoty jsou průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od uvedeného data.