

NEOFLEX T-1849 V

OBLAST POUŽITÍ

NEOFLEX T-1849V je kontaktní lepidlo vhodné pro lepení kůže, dřeva, textilních materiálů, gumy, polyuretanové pěny, atd.
Jedná se o směs kaučuku a pryskyřice smíchanou s organickými rozpouštědly.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	polychloropren (polymerizovaný kaučuk)
Forma:	tekutina
Barva:	světlá béžová nebo červená
Viskozita při 20 ° C: (Brookfield DVII Pro)	přibližně 2 000 - 2 500 mPas
Hustota při 20 ° C:	přibližně 0,832 g/cm ³
Čištění:	Disolvente T
Aplikace:	štetec nebo válec

DOPORUČENÝ SPŮSOB SPRACOVÁNÍ

Optimální teplota prostředí, lepidla a materiálu:	min. 15 - 25 °C
Doba schnutí:	3 - 10 min
Lepivost (contact life):	40 minut v závislosti na materiálu, teploty atd.
Čas vytvrzení při 25 °C:	přibližně 24 hodin

Lepený povrch musí být suchý a bez prachu, rzi, mastnoty a všech látek snižujících adhezi lepidla a mohou nepříznivě ovlivnit výsledky lepení.

Lepidlo by mělo být aplikováno v souvislé vrstvě na jeden nebo oba lepené materiály pomocí štetce nebo válce. Po krátkém schnutí od 3 - 10 minut by měl být spoj zatížen silným jednorázovým tlakem.

Struktura lepeného materiálu a aplikační podmínky ovlivňují lepení, z toho důvodu je vhodné provést vlastní zkoušky. Nedodržení podmínek skladování a zpracování negativně ovlivňuje výsledky lepení.

ČIŠTĚNÍ

Čerstvé lepidlo odstraňte suchým hadrem. Zbytky lepidla, špinavé nástroje, pomůcky a aplikační nástroje vyčistěte ještě před vytvrzením. V závislosti na lepených materiálech a způsobu aplikace existuje několik prostředků na čištění (konzultujte s naším technickým oddělením).
Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky, příp. je třeba se obrátit na náš servisní tým.

SKLADOVÁNÍ

Minimální doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech, suchém a chladném prostředí je 12 měsíců od vyskladnění. Nevystavovat přímému slunečnímu záření ani zdrojům vytápění. Udržujte balení v dobře odvětraném prostoru při teplotě 15 - 30 °C.

BALENÍ

0,6 kg; 2,5 kg; 15 kg

BEZPEČNOST

Před použitím produktu, je třeba dát BL všem osobám, které s ním budou manipulovat. Další upozornění k manipulaci, transportu a odstraňování jsou uvedeny v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše praktické skúsenosti a výsledky laboratórnych testov. Keďže nemôžu zohľadniť všetky možnosti prípadného použitia, sú nezáväznú. Údaje nepredstavujú ani garanciu kvality, ani ubezpečenie vlastností. Z týchto údajov a tiež z nášho bezplatného technického poradenského servisu nemôžu byť vyvodené žiadne právne nároky. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu.